



Descripción

Rollo plástico para dar acabado tipo concreto reflejante de alto brillo en muros interiores y exteriores en combinación con Microcemento Reflex.

Preparación de la superficie

- 1. L'impie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- 3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
- 4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Preparación del producto Reflex

- 1. Poner en un recipiente de 4 a 4.2 litros de agua limpia.
- 2. Agregar gradualmente un saco de 20 kg de Reflex y mezclar simultaneamente.
- 3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
- 4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Aplicación usando Rollo Reflex

- 1. Extender una capa de 3 a 4 milímetros de grosor con la llana.
- 2. Inmediatamente después, con el producto aún fresco, cubrir con Rollo Reflex Pegaduro.
- 3. Usar la llana para sacar las burbujas de aire atrapadas entre el plástico y el producto fresco.
- 4. Esperar de 24 a 48 horas para retirar el plástico.
- 5. Se recomienda sellar con Selladuro Plus Antisalitre para mantener el acabado brillante y sin manchas por más tiempo.

Periodo para puesta en servicio

Después de 3 días

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Superficies de aplicación

Block, ladrillo, concreto celular, enjarres, zarpeos, afine, mortero tradicional, aplanado, repello, yeso, tabla roca, durock, dens-glass, fibrocemento, hebel.

Ventajas

- · Acabado retardante de humedad.
- · Manejo mejorado.
- Firmeza y estabilidad.
- Aplana y da acabado de lujo en un solo paso.
- · Listo para usar, solo agrega agua.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Rendimiento por grosor de capa

Grosor de capa	m2 por saco 20 K
En capa de 3 mm	4.5 m ² /saco
En capa de 4 mm En capa de 5 mm	3.5 m²/saco 2.8 m²/saco
•	

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención medica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantia o representación de cualquier tipo, expreso o implicito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. de los una sume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinara si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2025 Departamento: I+D Familia: Sistema Obra Blanca® Microcementos Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad del producto fraguado

Plástico

Transparente

Rollo 30 m²

0.95 Kg/L

Datos de aplicación

Demanda de agua para manejo

Vida útil

Resistencia a tensión

Resistencia a compresión

Olor

pH hidratado

Composición

Calibre

Medida

NA

Reusable

NA

NA

Sin olor

NA

HDPE

700

1.22 m x 25 m

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos Gdl. Jal. MX. C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045

+52 33 3601 3046

+52 33 3601 3047

+52 33 3601 3048 ventas@pegaduro.com