



PEGADURO Junteador con Arena

Junteador con arena para juntas mayores a 3 mm



MÁS QUE CUALQUIER OTRO DE SU SEGMENTO
Resistencia a compresión
Intensidad en colores
Resistencia al agrietamiento

Hoja de especificaciones técnicas

Departamento de I+D+i
 Industrias Pegaduro S.A. de C.V.
 Junteadores

Propiedades del producto						
	0	1	2	3	4	5
Fluidez	[Barra de 0 a 5]					
Resistencia a la compresión	[Barra de 0 a 5]					
Resistencia al agrietamiento	[Barra de 0 a 5]					
Facilidad de hidratación	[Barra de 0 a 5]					
Penetración en la junta	[Barra de 0 a 5]					
Facilidad para limpieza	[Barra de 0 a 5]					

Descripción

Es un mortero cementoso fino, diseñado específicamente para juntar o emboquillar los espacios que quedan entre las cerámicas, cuyo ancho sea mayor a los 3 mm.

Sirve para interior y exterior, cuenta con protección para evitar la proliferación de hongos y lama.

Datos técnicos

Colores: Aguamarina, Arena, Azul Duro, Beige, Blanco, Café, Caoba, Celeste, Cereza, Chocolate, Coral, Crema, Durazno, Gris Claro, Gris Oscuro, Negro, Paja, Pistache, Rojo, Rosa, Salmón y Jade.

Presentación	Saco 10 kg
Demanda de agua para aplicar con flota	210 - 220 ml/kg
Demanda de agua para aplicar con jalador	225 - 235 ml/kg
Densidad aparente empacada	1,55 g/cm ³
Densidad del producto fraguado	1,93 g/cm ³
pH hidratado	11.5
Vida útil en recipiente una vez humectado	3 horas
Capacidad de adherencia en superficies con 5% de aborción	0,4 Nw/mm ²

Norma NMX-C-420-ONNCE-2003

Resistencia a la compresión 33 Nw/mm²

Tiempo para perfilar

Ambiente	Aborción de cerámica	Minutos
Interior	Alta, media y baja	30 - 45
Exterior	Alta, media y baja	25 - 35

Usos recomendados				
	0	1	2	3
Juntear cerámicas de baja	[Barra de 0 a 3]			
Juntear cerámicas de alta	[Barra de 0 a 3]			
Juntear porcelanatos de 0.3 a 3 mm	[Barra de 0 a 3]			
Juntear porcelanatos de 3 a 12 mm	[Barra de 0 a 3]			

Tabla de rendimiento real de un saco de 10 kg

Tamaño de cerámica	Grueso de junta	m ²
15 x 15 x 15	3 mm	13,1
20 x 20 x 20	3 mm	21
33 x 33 x 33	3 mm	28,9
50 x 50 x 50	3 mm	39,3
60 x 60 x 60	3 mm	54,4

Consejo útil: Recomendamos utilizar Pegacril Pegaduro para aumentar las capacidades del producto. Si se adiciona:

1/4 de litro a un saco de 10 kg de Junteador con Arena Pegaduro puede utilizarlo para juntar cerámica porcelánica con junta mayor a 4 mm.

Aumentará la resistencia al impacto, a la fricción, al desgranamiento, al intemperismo, no necesita curarse y obtiene tonos de color más vistosos, así como una textura más cerrada.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Abril 2017.


Preparación de la mezcla



1 Ponga en un recipiente de 2.1 a 2.2 L de agua limpia



2 Agregue un saco de 10 kg de **Junteador con Arena Pegaduro**




3 Mezcle bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos




4 Repose la mezcla 10 minutos. Vuelva a batir y úsela. No adicione más agua.


Modo de aplicarse




1 Con flota inclinada a 45°, extender el **Junteador con Arena Pegaduro**, en sentido de las juntas y obligarlo a entrar en ellas.



2 Dejar que pierda agua y verificar que el junteador este firme, presionandolo con el pulgar.



3 Perfilear y darle textura al junteador con una esponja humeda en sentido de las líneas.



4 Limpiar con un trapo seco. Y curar con rocío de agua.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2)

Junteador con Arena Pegaduro ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5). Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com

Junteador con Arena Pegaduro incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Almacenaje

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferentemente antes de 1 año.

Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el mortero.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Precauciones

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.

www.pegaduro.com

Visita nuestra herramienta web **SOLUCIONES PEGADURO**

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Abril 2017.